

## P 7452

Weefsel / Tissu / Fabric Gewebe / Tejido		100% PES		
		1100 dtex		
Gewicht / Poids / Weight Gewicht / Peso total		450 g/m <sup>2</sup> ABUV	DIN EN ISO 2286-2	1998
Vernis / Laquage / Lacquering / Lackierung / Lacado		1/1		
Kalander / Calandre / Embossing / Kalander		Glossy		
Treksterkte Résistance rupture Breaking strength Höchstzugkraft Resistencia a la ruptura	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	2500 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1	1998
	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	1800 N/5cm		
Scheurweerstand Résistance à la déchirure Tear strength Weiterreissfestigkeit Resistencia a la rasgadura	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	250 N	DIN 53 363	2003
	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	250 N		
Hechting / Adhérence / Adhesion Haftung / Adherencia		80 N/5cm	EN ISO 2411	2000
Temperatuurbestendigheid Tenue à la température Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura		-30 °C/+70 °C	DIN EN 1876-2	1998
Lichtechtheid Tenue à la lumière Light fastness Lichtechtheit Resistencia a la luz	(Uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (Excepté en blanc et (semi-) transparent) (Exept white and (half-) transparent) (Ausnahme weiss und (Semi-)transparent) (Excepto blanco/(Semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02	1988
Brandgedrag / reaction au feu Fire behavior / Brennverhalten		< 100 mm/min	ISO 3795	1989
Toepassing, application, application, Anwendung, aplicación	Publicity, 2 sides printable			